

SURFACEFIX KUVARS®**Kuvarslı Yüzey Sertleştirici (3 Farklı Renk Seçeneği)****KULLANIM ALANI**

Garajlarda, otoparklarda, servis istasyonlarında, depolarda, ağır trafiğe maruz yüzeylerde, mekanik atölyelerde, yükleme-boşaltma alanlarında, tüm bina döşemelerinde, aşınma direncini arttırmak ve yüzey tozumasını önlemek amacı ile taze betona derzsiz uygulanır.

AVANTAJLARI

İçerdiği kuvars agregaları sayesinde yüksek aşındırma direnci ve yüzey sertliğine sahiptir.

Yeni dökülen beton ve şaplarda düzgün, sert bir yüzey sağlar.

Kolay uygulama ile fazla işçilik gerektirmez.

Yüzeylerde çatlamayı engeller.

Uygulanan yüzeylerdeki temizliği kolaylaştırır.

Aşınmaya dayanıklı, direnci yüksek yüzey elde edilir.

Yüzeydeki basıncın yüksek olduğu yerlerde yüksek sertlik derecesi sayesinde üstün performans sağlar.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Taze beton dökümü öncesinde eski ve yeni betonu uyumlamak için PRİMEL 200® tatbik edilmelidir.

Yüzeyde fazla su olmamalıdır. Biriken sular yüzeyden alınmalıdır.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Uygulama işlemine, önceden atılmış betonun üzerine çıkıldığında ayak izi kalacak kıvamdayken başlanmalıdır. Öncelikle 2/3 oranında malzeme yüzeye serilmelidir. Serpme işlemi bittikten sonra, yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi beklenmelidir. Ardından düşük devirli mekanik mala uygulanarak betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Malzemenin kalan kısmı zemine serpilerek yayılır ve yüzeye yedirilerek perdahtlama yapılır. Son bitirme işlemi, yüzey yürünülecek sertliğe ulaştığında yüksek devirli mekanik mala ile yapılır.

Uygulama sonrası rötre çatlaklarını engellemek ve yüzey sertleştiricinin performansını arttırmak için kür malzemesi PRİMEL 500® kullanılmalıdır.

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr

TÜKETİM

Tüketim: Kullanım amacına bağlı olarak; 5-8 kg / m² (2-4mm kalınlık) arasındadır.

Tüketim: PRIMEL 500® ; 200-250 gr/m²

TEKNİK DEĞERLER

Basınç Dayanımı, N/mm²	≥ 35
Eğilme Dayanımı, N/mm²	≥ 7
Aşınma Dayanımı, cm³/50cm² (Böhme metodu)	≤ 15

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Yüzey sertleştirici uygulanırken toz haldeki malzeme, içindeki agregaların ayrışmaması için uzak mesafelere atılmamalıdır (Segregasyonu önlemek için).
- Ortam sıcaklığına bağlı olarak uygulamadan 1-4 gün sonra inşaat derzleri kesilmelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

TS EN 13813 /Aralık 2004 /CT-C35-F7

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr