

TURUNCU PAKET® YAPIŞTIRMA HARCİ

Çimento Esaslı Isı Yalıtım Plakası Yapıştırma Harcı

KULLANIM ALANI

Kaba ve ince siva, beton, tuğla vb. yüzeylerde polistren ve taşıyıcı levhaların yapıştırılmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

XPS, EPS ve taşıyıcı yapıştırma için idealdir.

Polimer katkısı sayesinde yüksek yapıştırma performansı sağlar.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, boya, toz gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Uygun miktarda su (6-6,5 lt su/25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli el mikseri ile karıştırılır. 5 dk dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır. Harç ısı yalıtım levhasının üzerine mala ile atıldıktan sonra uygun tarak ölçüsüyle taraklanır. Yüzey uygun değil ise öbikleme şeklinde uygulanabilir. Uygun bir basınçla levhalar zemine yapıştırılır. Harç yeterli kuru alınca mekanik dübelleme yapılır.

TÜKETİM MİKTARI

4,5 kg/m²

TEKNİK DEĞERLER

Kuru Birim Ağırlık, kg/m ³	≥ 1000
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 6
Eğilme Dayanımı, N/mm ²	≥ 2
Alt Tabakaya Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 0,5
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 0,08
Su Emme, 30 dk Sonunda (gr)	≤ 5
Su Emme, 240 dk Sonunda (gr)	≤ 10
Yangına Tepki Sınıfı	A1
1 mm Üstü Tane Boyutu	Max %1,0

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, paletli olarak sevk edilir.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda TURUNCU PAKET® YAPIŞTIRMA HARCİ hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

TS 13566 / Haziran 2013
Bayındırlık Poz No: 10.330.2503

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr