

TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI**Mineral Esaslı Dekoratif Kaplama Sıvası (1,5-2 mm Kalınlık Seçeneđi)****KULLANIM ALANI**

Tüm yapıların dış cephelerinde ve ısı yalıtım sistemlerinde son kat olarak kullanılan, çimento esaslı dekoratif kaplama malzemesidir.

AVANTAJLARI

Suya ve donmaya karşı yüksek dayanımlıdır.

Dođal ve dekoratif görünüme sahiptir.

Kolay uygulanır.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak olan yüzey; temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. TURUNCU PAKET® DONATI SIVASI uygulandıktan en az 48 saat (yüzey tamamen kuruduktan) sonra TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI yüzeye uygulanır.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Uygun miktarda su (7-7,5 lt su/25 kg. toz) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli, el mikseri ile karıştırılır. 5 dk dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan harç çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır. Uygulama kalınlığı malzeme içerisindeki en iri tane boyutu dikkate alınarak ayarlanmalıdır. Yüzeye plastik veya poliüretan mala ile dairesel hareketlerle desen verilir. Geniş yüzeylerde malzemenin ara verilmeden kullanılmasına dikkat edilmelidir.

TÜKETİM

İnce Sınıf Ürün: 2,5 kg/m²

Kalın Sınıf Ürün: 2,7 kg/m²

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve deđiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr

TEKNİK DEĞERLER

Kuru Film Kalınlığı	> 400; E ₅
Tane Büyüklüğü, µm	> 1500 S ₄
Su Buharı Aktarım Hızı, g/(m².gün)	V ₀
Su Aktarım Hızı, kg/(m².saat^{0,5})	W ₀
Çatlak Örtme	A ₀
CO₂ Geçirgenliği	C ₀

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda paletli olarak sevk edilir.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra ise 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI uygulaması siva uygulamasından en az 5 gün sonra yapılmalıdır (Mevsim şartlarına göre değişiklik göstermektedir).
- Sivanın dayanıklılığı açısından, uygulama sonrası 3 gün içerisinde, hava koşullarına bağlı olarak, yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

TS 7847/Haziran 2012/ E5-S4
Bayındırlık Poz No: 04.476/A

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr