

**SUTOP TEK®****Çimento Esaslı Hazır Tek Bileşenli Su Yalıtım Harcı****KULLANIM ALANI**

Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda, balkonlarda, beton, şap ve sıva altına su geçirimsizlik tabakası olarak kullanılır.

**AVANTAJLARI**

Kolay ve hızlı uygulama sağlar.

Büzülme, çatlama yapmaz.

**UYGULAMA****YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak yüzeyin gözeneksiz ve çatlaksız olması gerekir. Yüzey kalıp yağı, boya, toz gibi maddelerden arındırılmalıdır.

Yüzeydeki parçalar çıkartılıp (demir, tahta vb.) uygun Entegre Tamir Harçları ile kapatılmalıdır. Yüzeyde nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

**HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA**

Uygun su miktarı (6,5-7,0 lt su/25 kg toz) karıştırma kabına konur. Torbanın tamamı dökülerek topraklar kayboluncaya dek el mikseri ile karışım yapılır. 5 dk. dinlendirilen harç tekrar akışkan kıvama gelinceye dek karıştırılır. Karıştırılan harç 1 saat içerisinde uygulanmalıdır.

Akışkan harç fırça ile sürülür. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik doğrultuda sürülür.

Uygulama kalınlığı tek katta 2 mm'den fazla olmamalıdır. Son kat uygulama (seramik, şap ve çimento esaslı sıva için) için 3 gün beklenmeli, kaplama işlemi sırasında yalıtım malzemesine mekanik olarak zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.

Üzerinde yürünecek zeminlerin şap, seramik vb. gibi bir son kat ile kaplanması gerekir.

**TÜKETİM**

1,5-2 kg/m<sup>2</sup> toz ürün (Düzgün yüzey ve uygun şartlarda 2 mm kalınlıktaki uygulama referans alınmıştır. (Yüzey özelliğine ve uygulama koşullarına göre değişkenlik gösterebilir).

**TEKNİK DEĞERLER**

Kullanma Süresi, dk.	Ort. 60
Eğilme Dayanımı, N/mm <sup>2</sup>	≥1
Basınç Dayanımı, N/mm <sup>2</sup>	≥10
Bağ Dayanımı, N/mm <sup>2</sup>	≥1
Kılcal Su Emme, (kg/m <sup>2</sup> h <sup>05</sup> )	Max. 0,1

## **AMBALAJLAMA VE SAKLAMA**

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

## **UYARILAR**

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç, su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda SUTOP TEK® hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

## **UYGUNLUK BELGESİ**



**TS EN 1504-2 Standardına uygundur.**

*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

**ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)